(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

[®] Offenlegungsschrift[®] DE 3133795 A1

(5) Int. Cl. ³: H 01 J 61/073

H 01 J 61/22



DEUTSCHES PATENTAMT

② Aktenzeichen:② Anmeldetag:

P 31 33 795.3

26. 8.81

Offenlegungstag: _____13. 5.82

Be ördeneigentur

③ Unionspriorität: ③ 05 09.80 NL 8005025

w w

(31)

(71) Anmelder:


Naamloze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken, 5621 Eindhoven, NL

(74) Vertreter:

Auer, H., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 2000 Hamburg

»Hochdrucknatriumdampfentladungslampe«

Die Erfindung betrifft eine Hochdrucknatriumdampfentladungslampe mit einem Keramikentladungsgefäß (3). Das Entladungsgefäß enthält neben Natrium und gegebenenfalls Quecksilber auch ein Edelgas. Im Entladungsgefäß ist eine Elektrode (4) aus hochschmelzendem Metall angeordnet, deren Spitze im Betriebszustand der Lampe die Entladung angreift. Erfindungsgemäß ist die Elektrode frei von Erdalkalimetallen und hat die Elektrodenspitze im Betriebszustand der Lampe eine Temperatur zwischen 2400° und 2700° K. Natriumverlust unter dem Einfluß von Elektrodenwerkstoff wird auf diese Weise vermieden. (31 33 795)



Jacobs, Cornelis Adrianus Joannes; Tielemans, Peter Andreas Waltherus; De Bie, Jan Rudolf, 5621 Eindhoven, NI PHN.9839

11.2.81

"PATENTAN SPRUCHE":

- Hochdrucknatriumdampfentladungslampe mit einem Keramikentladungsgefäss (3) deren Füllung Natrium und ein Edelgas enthält und durch dessen Wand zumindest ein Stromzuführungsleiter (40) zu einer im Entladungsgefäss angeordneten Elektrode (4) aus hochschmelzendem Metall führt, an deren Spitze die Entladung angreift, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (4) von Erdalkalimetallen frei ist und im Betriebszustand der Lampe die Elektrodenspitze eine Temperatur zwischen 2400 und 2700°K besitzt.
- 10 2. Lampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Betriebszustand der Lampe die Beziehung

$$2 < \frac{I}{\frac{3}{2}} < 5 \text{ erfullt ist, worin}$$

- I der Lampenstrom in A und

 deff der wirksame Durchmesser der Elektrode (4) in mm ist.

 3. Lampe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Edelgas Xenon ist, das bei 300°K einen
 Druck von mindestens 6,7 kPa (50 Torr) besitzt, und dass
 die Elektrode (4) im wesentlichen aus Wolfram besteht und
 emitterfrei ist.
 - Lampe nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lampe im Betriebszustand eine Leistung von höchstens 100 W aufnimmt, die Elektrode (4) ein Stift ist und im Betriebszustand folgende Beziehung

$$2 \leqslant \frac{I}{d^{3/2}} \leqslant 5 \text{ erfüllt ist, worin}$$

I der Lampenstrom in A,

30 d der Stiftdurchmesser in mm ist.

15

"Hochdrucknatriumdampfentladungslampe".

Die Erfindung betrifft eine Hochdrucknatriumdampfentladungslampe mit einem keramischen Entladungsgefäss, deren Füllung Natrium und ein Edelgas enthält und durch dessen Wand zumindest ein Stromzuführungsleiter zu einer im Entladungsgefäss angeordneten Elektrode aus hochschmelzendem Metall führt, an deren Spitze die Entladung angreift. Derartige Lampen, die zur Zeit in grossem Umfang benutzt werden, bieten den Vorteil eines hohen spezifischen Lichtstroms. Das Entladungsgefäss besteht dabei aus einem natriumdampffesten kristallinen Oxid, wie beispielsweise monokristallinem Saphir oder polykristallinem dichtgesintertem Aluminiumoxid. Die Füllung des Entladungsgefässes kann neben Natrium und einem oder mehreren Edelgasen auch Quecksilber enthalten.

Ein bekanntes Problem bei derartigen Lampen ist das Verschwinden von Natrium aus der Dampffüllung unter dem Einfluss des von dem Elektroden freiwerdenden Werkstoffes; dies verursacht eine Lampenspannungserhöhung. Aus der DE-PS 28 51 347 ist eine Massnahme bekannt, dem Verschwinden 20 von Natrium zu begegnen. Diese Massnahme besteht darin, dass die Elektrode mit einem Elektronenemitter ausgerüstet ist, der aus Erdalkalioxiden und Wolframoxid in einem Molekularverhältnis zwischen 8 und 50 besteht. Es hat sich gezeigt, dass diese Form des Natriumverlustes bei diesen bekannten 25 Lampen nur teilweise verhindert wird. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Hochdrucknatriumdampfentladungslampen zu schaffen, bei denen Natriumverlust unter dem Einfluss von Elektrodenwerkstoff nahezu vollständig vermieden wird.

Diese Aufgabe wird bei einer Lampe eingangs er-30 wähnte Art erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Elektrode von Erdalkalimetallen frei ist und im Betriebszustand der Lampe die Elektrodenspitze eine Temperatur zwischen 2400 und 2700°K besitzt.

Bei erfindungsgemässen Lampen zeigt es sich, dass unter dem Einfluss des von dem Elektroden herrührenden Werkstoffs kein Natrium verschwindet. Überraschenderweise hat es sich herausgestellt, dass zum Erreichen ausreichender 5 Elektronenemission im Betriebszustand der Lampe ein ziemlich niedriger Wert der Temperatur der Elektrodenspitze genügt. Die Elektrodenspitzentemperatur muss jedoch in dem oben erwähnten Bereich liegen. Denn wenn diese Temperatur 2700°K überschreitet, weist der Elektrodenwerkstoff eine zu hohe 10 Verdampfung auf. Der verdampfte Werkstoff lagert sich anschliessend auf der verhältnismässig kühlen Wand des Entladungsgefässes ab, wodurch eine Schwärzung dieser Wand verursacht wird. Wenn die Elektrodenspitzentemperatur unter 2400 K bleibt, tritt die Erscheinung auf, dass der Bogen 15 nicht stabil an der Elektrodenspitzt angreift. Hierdurch brennt die Lampe instabil und kann sogar ein Löschen der Lampe auftreten.

Der Erfindung liegt folgende Erkenntnis zugrunde. Bei den bekannten Lampen sind die Elektroden mit einem 20 erdalkalimetalhaltigen Emitter versehen. Diese Erdalkalimetalle sind in Form möglicherweise an Wolfram gebundener Oxide an den Elektroden vorhanden. Von diesen Oxiden befindet sich ein Bruchteil in gasförmiger Phase im Entladungsgefäss. Die Grösse des Bruchteils ist von der für 25 die betreffenden Oxide geltenden Dampfspannung bei herschender Temperatur abhängig. Es zeigt sich, dass unter dem Einfluss der im Entladungsgefäss auftretenden Entladung Sauerstoff aus den oxidischen Verbindungen frei wird, wobei angenommen wird, dass der Sauerstoff aus den in gasförmiger 30 Phase vorhandenen Bestandteilen der oxidischen Verbindungen freikommt. Der befreite Sauerstoff bewirkt anschliessend stabile Natriumverbindungen. Es hat sich gezeigt, dass die als Emitter geeigneten Erdalkalimetalloxide eine verhältnismässig hohe Dampfspannung unter den Umständen besitzen, 35 die im Betriebszustand im Entladungsgefäss herrschen. Werkstoffe wie Thoriumoxid und Yttriumoxid sind zwar als Emitter weniger wirksam als die Erdalkalimetalloxide, aber sie bieten den Vorteil einer sehr niedrigen Dampfspannung

unter den entsprechenden Umständen und sind demzufolge als Emitter im Entladungsgefäss zulässig.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform einer erfindungsgemässen Lampe ist im Betriebszustand der Lampe die Beziehung

2
$$\leq \frac{I}{\frac{3/2}{\text{eff}}} \leq 5 \text{ erfüllt, worin}$$

I der Lampenstrom in A, und

deff der wirksame Durchmesser der Elektrode in mm ist.

Unter deff der Elektrode sei der Durchmesser eines massiven kreiszylindrischen Stabs gleicher Länge und gleichen Werkstoffs wie die der Elektrode verstanden, welcher Stab die gleichen Eigenschaften hinsichtlich Wärme
15 ableitung von der Spitze wie die Elektrode hat.

Eine Lampe nach dieser Ausführungsform bietet den Vorteil, dass die Elektrodenspitze auf einfache Weise eine Temperatur annimmt, die in dem erfindungsgemäss erforder-lichen Bereich liegt, wobei von der Verwendung gesonderter Hilfsmittel abgesehen werden kann.

Aus der US-PS 3 476 969 ist an sich eine Hochdrucknatriumdampfentladungslampe mit zwei als Wolframstifte
ausgeführten Elektroden bekannt, die einen Durchmesser von
etwa 0,5 mm besitzen. Diese Lampe, die eine Leistung von
175 bis 200 W aufnimmt, hat im Betriebszustand einen
partiallen Quecksilberdruck von etwa 5 Atmosphären. Hieraus
lässt sich herleiten, dass die Lampe eine hohe Bogenspannung
(Grössenordnung 500 V) und einen geringen Lampenstrom in der
Grössenordnung von 0,5 A im Betriebszustand hat. Dies bedeutet, dass diese Lampe zu dicke Elektroden hat, wodurch
die Gefahr des instabilen Brennens der Lampe besteht.

Vorzugsweise ist bei erfindungsgemässen Lampen das Edelgas Xenon, das bei 300°K einen Druck von mindestens 6,7 kPa hat, und besteht die Elektrode im wesentlichen aus Wolfram und ist emitterfrei. Es zeigt sich, dass Hochdruck-xenon den Vorteil bietet, dass eine Schwärzung des Entladungsgefässes durch in der Startphase zerstäubten und verdampften Elektrodenwerkstoff unterdrückt wird.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform einer erfindungsgemässen Lampe nimmt die Lampe im Betriebszustand eine Leistung von höchstens 100 W auf, ist die Elektrode ein Stift und wird im Betriebszustand die Beziehung

 $2 \leqslant \frac{I}{d^{3/2}} \leqslant 5 \text{ erfullt, worin}$

I der Lampenstrom in A, und d der Stiftdurchmesser in mm ist.

Diese bevorzugte Ausführung bietet den Vorteil, dass eine geeignete Lampe für Innenbeleuchtung verwirklicht ist, deren Herstellung verhältnismässig einfach ist, da als Stromzuführungsleiter ein einfacher Stift benutzt werden kann, dessen Durchmesser nahezu gleich dem des Elektrodenstiftes gewählt werden kann.

Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemässen Lampe wird nachstehend an Hand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 schematisch eine Hochdrucknatriumdamp20 entladungslampe und

Fig. 2 das Entladungsgefäss dieser Lampe in Detail im Schnitt.

Die in Fig. 1 dargestellte Lampe hat einen Aussenkolben 1 mit einem Lampensockel 2. Der Aussenkolben 1 um25 schliesst ein Entladungsgefäss 3 mit zwei Elektroden 4 und
5. Die Elektrode 4 ist mittels eines Stromzuführungsleiters
8 mit einem Anschlusskontakt des Lampensockels 2 verbunden.
Die Elektrode 5 ist mit Hilfe eines Stromzuführungsleiters 9
auf analoge Weise angeschlossen.

- Das Entladungsgefäss 3 besteht gemäss Fig. 2 aus einem langgezogenen Wandteil 3a, welcher an seinen beiden Enden mit Endteilen 3b ausgerüstet ist. Der Wandteil 3a und die Endteile 3b bestehen aus dichtgesintertem Aluminiumoxyd und sind durch Sinterverbindungen 7 miteinander verbunden.
- Der Aussendurchmesser des Wandteils 3a beträgt 2,5 mm. Das Entladungsgefäss 3 besitzt zwei als Wolframstifte ausgeführte Elektroden 4 und 5, die an stiftförmigen Stromzuführungsorganen 40 und 50 aus Niob befestigt sind.

sandten Strahlung von 2450°K.

Der Elektrodenabstand beträgt 11 mm. Die stiftförmigen Stromzuführungsorgane 40 und 50 sind durch eine Schmelzglasverbindung 6 gasdicht mit den Endteilen 3b verbunden. Die Füllung des Entladungsgefässes 3 enthält Xenon mit 5 einem Druck von 50 kPa bei 300°K und 10 mg Amalgam, das aus 27 Gew.% Na und 73 Gew.% Hg besteht. Die Lampe wird über ein induktives Vorschaltgerät von 1,4 H aus einer Speisequelle von 220 V, 50 Hz versorgt. Zum Starten der Lampe ist sie mit einem Glimmstarter parallelgeschaltet. Die von der Lampe aufgenommene Leistung beträgt etwa 30 W, wobei der Lampenstrom I 0,40 A beträgt. Der spezifische Lichtstrom beträgt etwa 44 Lumen/W bei einer Farbtemperatur der ausge-

Die stiftförmigen Wolframelektroden 4,5 der be
15 schriebenen Lampe haben einen Durchmesser von 0,2 mm. Dies bedeutet, dass der Verhältnis

1 d3/2 einen Wert von etwa 4,4 hat, was innerhalb des angenommenen Bereiches von 2 bis 5 liegt. Im Betriebszustand der Lampe nehmen die Elektrodenspitzen der Elektroden 4 und 5 eine Temperatur von etwa

20 2600 K an. Die beschriebene Lampe eignet sich insbesondere für Innenbeleuchtungszwecke; es hat sich gezeigt, dass während der Lebensdauer kein Natriumverlust auftritt.

Um den Einfluss des Durchmessers der Elektroden zu untersuchen, wurde eine Anzahl Lampen angefertigt, die 25 sich zum Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von 100 W bei einem Lampenstrom von 1,2 A eignen. Bei der ersten Lampe beträgt der Durchmesser d der als Wolframstifte ausgebildeten Elektroden 0,5 mm. Die auf diese Weise aufgebaute Lampe brannte stabil, wobei keine Verdampfung von Elektrodenwerkstoff wahrgenommen wurde. Das Verhältnis $\frac{1}{d3/2}$ beträgt dabei 3,4. In der zweiten Lampe ist der Durchmesser der stiftförmigen Wolframelektroden gleich 0,7 mm gewählt. Diese Lampe hatte eine geringe Neigung zum instabilen B Brennen. Das Verhältnis $\frac{1}{d3/2}$ beträgt in diesem Fall 2.

Wolframelektroden gleich 0,3 mm gewählt, wodurch das Verhältnis $\frac{I}{d^{3/2}}$ etwa 7 beträgt. Bei dieser Lampe weist das

PHN.9839

G I

11.2.81

Entladungsgefäss Schwärzung durch an der Wand niedergeschlagenes Wolfram auf.

Bei einem folgenden Beispiel einer erfindungsgemässen Lampe beträgt die von der Lampe aufgenommene Leist-5 ung 400 W. Der Lampenstrom I beträgt hier 3,2 A. Die Lampe ist mit zwei Elektroden versehen, die aus einem Wolframstift mit einem Durchmesser von 1,2 mm aufgebaut sind, der an der Spitze eine Wolframwendel hatte. Diese Wendel besteht aus zwei Windungsreihen, bei denen die äusserste Reihe einen grössten Durchmesser von 3,6 mm hat. Die Steigung der Windungen beträgt 0,6 mm und jede Reihe enthält etwa 10 Windungen. Die Windungen sind aus Draht mit einem Durchmesser von 0,6 mm gebildet. Der Stift, auf dem die Entladung im Betrieb angreift, ragt an der Spitze der 15 Elektrode über einen Abstand von 1,5 mm aus der Wendel heraus, so dass die Wärmeableiteigenschaften an der Spitzenseite der Elektrode nur in geringem Masse von der Wendel beeinflusst werden. Hierdurch weicht der wirksame Durchmesser des Stiftes ab und 20 beträgt etwa 1,3 mm. Für diese Lampe beträgt das Verhältnis etwa 2,2. Die Elektrodenspitzen haben im Betriebs-

zustand der Lampe eine Temperatur von etwa 1500°K.

25

30

Leerseite

1/1

Nummer: Int. Cl.³: Anmeldetag: Offenlegungstag:

31 33 795 H 01 J 61/073 26. August 1981 13. Mai 1982




FIG.1




FIG. 2